Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17931627-1
Сатып алудың атауы:	Арнайы киімдер мен аяқ киімдер және өзге де тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88281078-ОИ5
Лоттың атауы:	Қолғаптар
Лоттың сипаттауы:	қолды қорғауға арналған, трикотаждан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тігіссіз қолғаптар, нейлон
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Жұп
Жеткізу орны:	154030100, Ақтөбе облысы, Қарғалы ауданы, Бадамша а. Цибульчик 2 көшесі
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Конструкция: тоқылған, негізі: нейлон, Манжета: трикотаж Жабыны: көбіктенген нитрил Жабыны: толық. Ұзындығы 220 - 270 мм, МЕМСТ EN 388-2019 бойынша қорғау қасиеттері 4132А. Қажалуға төзімділік - 4 (8000 цикл), Кесуге төзімділік - 1 (1,2 - көрсеткіш), Кесуге төзімділік - 3 (50 Ньютон), Тесуге төзімділік - 2 (60 Ньютон), Кесуге төзімділік (МемСТ ISO 13997) - А (2 Ньютон) КО 019/2011 3 Ми Мп.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17931627-1
Наименование закупки:	Приобретение спец. одежды и обуви, и прочих товаров
Номер лота:	№ 88281078-ОИ5
Наименование лота:	Перчатки
Описание лота:	для защиты рук, из трикотажа
Дополнительное описание лота:	Перчатки бесшовные, нейлоновые
Количество:	6
Единица измерения:	Пара
Места поставки:	154030100, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша ул. Цибульчика 2
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Конструкция: вязаные, Основа: нейлон, Манжета: трикотажная, Покрытие: вспененный нитрил, Тип покрытия: полное. Длина 220 – 270 мм, Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019 4132А, Стойкость к истиранию – 4 (8000 циклов), Стойкость к порезам – 1 (1,2 - показатель), Сопротивление раздиру – 3 (50 Ньютонов), Сопротивление проколу – 2 (60 Ньютонов), Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997) – А (2 Ньютона), Защитные свойства по ТР ТС 019/2011 3 Ми Мп.