Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17542772-1
Сатып алудың атауы:	Стоматологиялық құралдар мен материалдар. Шартты мұқият оқып шығыңыз 13-тармақ 13.7, 13.8, 13.9-тармақша (исп. +7-776-547-7261 Вячеслав Васильевич)
Лоттың нөмірі:	№ 87491963-ОИ2
Лоттың атауы :	Стоматологиялық қорытпа
Лоттың сипаттауы:	тез балқығыш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Керамика үшін никель негізіндегі стоматологиялық қорытпа. Құрамында бериллий, Үндістан және галлий жоқ және ISO EN 22674:2016 және ISO EN 9693:2012 стандартына сәйкес келеді. Құрамы: Ni - 63-66%, Cr -25%, Mo - 9%, Si - 2%, Nb - 1%, WAK - (25-600 градус С) 14,0*10-6К-1, Викерс қаттылығы-180 (HV 10), созылу шекарасы (Rp0.2) 362MPa, созылу беріктігі 602MPa, сыну кезіндегі созылу 26%, серпімділік модулі 191GPa, тығыздығы текшеде 8,3 г/см, балқу диапазоны (Solidus-Liquidus) 1298-1344 градус С, термиялық кеңею коэффициенті (25-500 градус С) 13,7, термиялық кеңею коэффициенті (25-600 градус С) 14.0. Қаптамада: 1 кг.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Алалыкин көшесі, 14
Жеткізу мерзімі:	15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей (Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап)

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Керамика үшін никель негізіндегі стоматологиялық қорытпа. Құрамында бериллий, Үндістан және галлий жоқ және ISO EN 22674:2016 және ISO EN 9693:2012 стандартына сәйкес келеді. Құрамы: Ni - 63-66%, Cr -25%, Mo - 9%, Si - 2%, Nb - 1%, WAK - (25-600 градус C) 14,0*10-6K-1, Викерс қаттылығы-180 (HV 10), созылу шекарасы (Rp0.2) 362MPa, созылу беріктігі 602MPa, сыну кезіндегі созылу 26%, серпімділік модулі 191GPa, тығыздығы текшеде 8,3 г/см, балқу диапазоны (Solidus-Liquidus) 1298-1344 градус C, термиялық кеңею коэффициенті (25-500 градус C) 13,7, термиялық кеңею коэффициенті (25-600 градус C) 14.0. Қаптамада: 1 кг.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17542772-1
Наименование закупки:	Стоматологические инструменты и материалы. Внимательно читать договор пункт 13 подпункт 13.7, 13.8, 13,9 (Исп. +7-776-547-7261 Вячеслав Васильевич)
Номер лота:	№ 87491963-ОИ2
Наименование лота:	Сплав стоматологический
Описание лота:	легкоплавкий
Дополнительное описание лота:	Стоматологический сплав на основе Никеля под керамику. Не содержит бериллия, индия и галлия и соответствует стандарту ISO EN 22674:2016 и ISO EN 9693:2012. Состав: Ni - 63-66%, Cr -25%, Mo - 9%, Si - 2%, Nb - 1%, WAK - (25-600градусов С) 14,0*10-6K-1, твердость по Викерсу - 180 (HV 10), граница растяжения (Rp0.2) 362MPa, прочность на растяжения 602MPa, растяжение при разрыве 26%, модуль эластичности 191GPa, плотность 8,3г/см в кубе, диапазон плавления (Solidus-Liquidus) 1298-1344градусов С, термический коэффициент расширения (25-500градусов С) 13,7, термический коэффицент расширения (25-600 градусов С) 14,0. В упаковке: 1 кг.
Количество:	4
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Алалыкина, 14
Срок поставки:	не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней (с момента подачи заявки Заказчиком)

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Стоматологический сплав на основе Никеля под керамику. Не содержит бериллия, индия и галлия и соответствует стандарту ISO EN 22674:2016 и ISO EN 9693:2012. Состав: Ni - 63-66%, Cr -25%, Mo - 9%, Si - 2%, Nb - 1%, WAK - (25-600градусов С) 14,0*10-6K-1, твердость по Викерсу - 180 (HV 10), граница растяжения (Rp0.2) 362MPa, прочность на растяжения 602MPa, растяжение при разрыве 26%, модуль эластичности 191GPa, плотность 8,3г/см в кубе, диапазон плавления (Solidus-Liquidus) 1298-1344градусов С, термический коэффициент расширения (25-500градусов С) 13,7, термический коэффицент расширения (25-600 градусов С) 14,0. В упаковке: 1 кг.