

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16837708-1
Сатып алудың атауы:	ҚСҚ үшін тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82903475-3ЦП1
Лоттың атауы :	Шынытекстолит
Лоттың сипаттауы:	маркасы СТЭФ-1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шыны талшық STEF-1 (4 мм)
Саны, көлемі:	45
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қаласы, Нұра ауданы, Комсомольский т.м., Домалақ ана көшесі, 9 ғт.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші берілген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 12652-74 Шынытекстолит біркелкі ұсақ ішкі және сыртқы құрылымды эпоксидті және фенолформальдегид смолалармен біріктірілген негіздегі термореактивті байланыстырылатын шынытканьдерді ыстық күйде жаныштау әдісімен алынатын қабатты материал. Сипаттамалар: • Тығыздығы: 1600-1900 кг/м³ • Қабаттарына перпендикуляр бүктегенде кернеуді бұзатын, кем емес: 220 МПа • Созылған кезде кернеуді бұзатын, кем емес: 200 МПа • Шарпи бойынша екпінді тұтқырлығы қабаттары паралельдері бойынша үлгілік тілімдерінде, кем емес: 30 кДж/м² • 24 сағ/23°С/ дистилденген су жағдайында конденцияланған соң 106 Гц жиілік кезінде диэлектрлік шығындардың тангенс бұрышы, кем емес: 0,04 • М/90°С/ жағдайында трансформатор майы қалыңдығы 1,5 мм (3 мм) үлгілік тілімдері қабаттары паралельдері бойынша электрлік беріктігі, кем емес: 13,1 (11,5) кВэфф/мм • Ұзақ болатын жұмыс температурасы: -65°С-ден +155°С дейін • (93±2)%, температуре(40±2)°С ауаның салыстырмалы температурасында және 1000 В кернеуде пайдалану • Табақтың өлшемі 2440x1040x4 мм. Өнім беруші жеткізіп берілетін тауарлардың техникалық регламенттермен, стандарттардың ережелерімен немесе Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес өзге құжаттармен белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16837708-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товаров для СПС
Номер лота:	№ 82903475-ЗЦП1
Наименование лота:	Стеклотекстолит
Описание лота:	марка СТЭФ-1
Дополнительное описание лота:	Стеклотекстолит СТЭФ-1 (4 мм)
Количество:	45
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра город Астана, район Нура, ж.м. Комсомольский, улица Домалак ана, зд.9.
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 12652-74 Стеклотекстолит с однородной мелкой внутренней и поверхностной структурой представляет собой слоистый материал, полученный методом горячего прессования стеклотканей, пропитанных термореактивным связующим на основе совмещённых эпоксидной и фенолформальдегидной смол. Характеристики: • Плотность: 1600-1900 кг/м³ • Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям не менее: 220 МПа • Разрушающее напряжение при растяжении не менее: 200 МПа • Ударная вязкость по Шарпи параллельно слоям на образцах с надрезом не менее: 30 кДж/м² • Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц после кондиционирования в условиях 24 ч/23°C/ дистиллированная вода не более: 0,04 • Электрическая прочность перпендикулярно слоям в условиях М/90°C/ трансформаторное масло для образцов толщиной 1,5 мм (3 мм) не менее: 13,1 (11,5) кВэфф/мм • Длительно допустимая рабочая температура: от -65°C до +155°C • Применение при относительной влажности воздуха (93±2)%, температуре(40±2)°C и напряжением 1000 В • Размеры листа 2440x1040x4 мм Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании.
--	--