Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17984525-1
Сатып алудың атауы:	МКҚК үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84592545-3ЦП4
Лоттың атауы:	Солидол
Лоттың сипаттауы:	майлы, маркасы Ж
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қатты
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	554830100, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл а. Тәуелсіздік көшесі 230
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 16 (Он алты) күн ішінде. Отандық өндірістің тауарын отандық тауар өндіруші жеткізген жағдайда, жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттама Тауардың атауы: "Солидол майымен" майлау-8 кг. Мақсаты: орташа жүктемелерде және ылғалды ортада жұмыс істейтін машиналардың, механизмдердің, автокөлік, ауыл шаруашылығы және өзге де техниканың жылжымалы және сырғанау үйкеліс тораптарын майлау үшін. Техникалық сипаттамалары Көрсеткіш Талап Өнім түрі пластикалық үйкеліске қарсы майлау Солидол майының атауы, "Солидол Ж" Негіз минералды мұнай майы Қоюландырғыш гидратталған кальций сабыны май қышқылдары табиғи майлар Консистенциясы біртекті жақпа түйіршіктерсіз және бөгде қоспаларсыз Түсі ашық сарыдан қою қоңырға дейін Тамшылау температурасы 78 °С төмен емес Араластырғаннан кейін 25 °С температурада ену 230-дан 290 бірлікке дейін, 0,1 мм 50 °С кезіндевигысу беріктігінің шегі 196 Па кем емес Суға төзімділік майлау су өткізбейтін болуы керек Жұмыс температурасы минус 25 °С тан плюс 65 °С қа дейін Таза салмағы 8 кг Қаптама герметикалық жабылатын контейнер-пластикалық немесе металл Шелек Жаңа, пайдаланылмаған, зауытта жасалған тауардың жай-күйі Сапаға қойылатын талаптар Солидол ГОСТ 1033-79 " Майлау майы. Майлау керек: - біртекті құрылымға ие болу; - құрамында су, механикалық қоспалар, кесектер және бөгде заттар жоқ; - сумен жууға төзімділігі бар; - металл беттерін коррозияға ұшыратпаңыз; - майлау қасиеттерін белгіленген температура диапазонында сақтаңыз; - ГОСТ 1033-79 сапа көрсеткіштеріне сәйкес келу. Негізгі нормативтік көрсеткіштер-тамшылау температурасы 78 °С-тан төмен емес және ену 230-дан 290 бірлікке дейін. Қаптамаға және таңбалауға қойылатын талаптар Контейнер берік, герметикалық, зақымданусыз, деформациясыз және майлаудың ағып кету белгілерінсіз болуы керек. Қаптамада мыналар көрсетілуі керек: - тауардың атауы; - таза масса; - дайындаушының атауы; - шығарылған күні; - партия нөмірі; - ГОСТ 1033-79 белгісі; - сақтау мерзімі мен шарттары. Жеткізу кезінде Өнім беруші дайындаушының сапа паспортын немесе тауардың шығу тегі мен белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын өзге де құжатты ұсынады. Жеткізу күніне тауарды сақтаудың қалдық мерзімі дайындаушы белгілеген мерзімнің кемінде 80% -. құрауға тиіс.

	Техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін, бүлінген немесе герметикалық емес қаптамасы, судың түсу іздері, бөгде қоспалары не массасы жеткіліксіз тауар қабылданбайды және оның есебінен өнім беруші ауыстырады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17984525-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для ГККП
Номер лота:	№ 84592545-3ЦП4
Наименование лота:	Солидол
Описание лота:	жировой, марка Ж
Дополнительное описание лота:	Солидол
Количество:	8
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	554830100, Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь улица Тауелсыздык 230
Срок поставки:	в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае поставки товара отечественного производства отечественным товаропроизводителем срок поставки составляет 60 (шестьдесят) календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация Наименование товара: смазка «Солидол жировой» — 8 кг. Назначение: для смазывания узлов трения качения и скольжения машин, механизмов, автотранспортной, сельскохозяйственной и иной техники, работающих при умеренных нагрузках и во влажной среде. Технические характеристики Показатель Требование Вид продукции Пластичная антифрикционная смазка Наименование Солидол жировой, «Солидол Ж» Основа Минеральное нефтяное масло Загуститель Гидратированное кальциевое мыло жирных кислот природных жиров Консистенция Однородная мазь без комков и посторонних включений Цвет От светло-жёлтого до тёмно-коричневого Температура каплепадения Не ниже 78 °C Пенетрация при 25 °C после перемешивания От 230 до 290 единиц, 0,1 мм Предел прочности на сдвиг при 50 °C Не менее 196 Па Водостойкость Смазка должна быть водостойкой Рабочий температурный диапазон От минус 25 °C до плюс 65 °C Масса нетто 8 кг Упаковка Герметично закрывающаяся тара — пластиковое или металлическое ведро Состояние товара Новый, неиспользованный, заводского изготовления Требования к качеству Солидол должен соответствовать требованиям ГОСТ 1033-79 «Смазка солидол жировой. Смазка должна: - иметь однородную структуру; - не содержать воду, механические примеси, комки и посторонние включения; - обладать устойчивостью к смыванию водой; - не вызывать коррозию металлических поверхностей; - сохранять смазывающие свойства в установленном температурном диапазоне; - соответствовать показателям качества ГОСТ 1033-79. Основные нормативные показатели — температура каплепадения не ниже 78 °C и пенетрация от 230 до 290 единиц. Требования к упаковке и маркировке Тара должна быть прочной, герметичной, без повреждений, деформаций и следов утечки смазки. На упаковке должны быть указаны: - наименование товара; - масса нетто; - наименование изготовителя; - дата изготовления; - номер партии; - обозначение ГОСТ 1033-79; - срок и условия хранения. При поставке Поставщик предоставляет паспорт качества изготовителя либо иной документ, подтверждающий происхождение и соответствие товара установленным требованиям.

	На дату поставки остаточный срок хранения товара должен составлять не менее 80% от срока, установленного изготовителем. Товар, не соответствующий технической спецификации, имеющий повреждённую или негерметичную упаковку, следы попадания воды, посторонние примеси либо недостаточную массу, приемке не подлежит и заменяется Поставщиком за его счет.